

**4100**  
**FISSATIVO ACRILICO 343**



**GRUPPO**

Fissativi acrilici a solvente.

**IMPIEGO**

Mano di preparazione per intonaco, calcestruzzo, fibrocemento e supporti edili in genere. Riduce e rende omogeneo l'assorbimento del supporto, migliorando la successiva applicazione delle pitture di finitura.

**CARATTERISTICHE**

**Peso Specifico:** 0.810 circa a 25° C.

**Viscosità:** 14" Coppa Ford 4 a 25°C

**Resa:** 7-12 mq/litro

**Colori:** incolore

**Confezioni:** litri 25 – 5 - 1

**ESSICCAMENTO (AD ARIA A 20°C E UMIDITA' RELATIVA 60%)**

**In Superficie:** 10 minuti

**In Profondità:** 3-4 ore

**CARATTERISTICHE E RESISTENZA**

Ottima penetrazione e buon potere consolidante. Ottima resistenza agli alcali per cui può essere applicato anche su intonaci di recente fabbricazione purché non umidi.

**PREPARAZIONE SUPPORTO**

Pulire dalla polvere. Raschiare eventuali vecchie pitture che tendono a staccarsi. Rappazzare l'intonaco nelle parti in cattive condizioni. Sigillare piccoli buchi, fessure e screpolature con Polistucco all'interno o con lo stesso tipo di malta con cui è stato fatto l'intonaco.

**PREPARAZIONE PRODOTTO**

**Diluizione:** 0-30% con Diluente per sintetici Cod.0050 in funzione dell'assorbimento del fondo.

**APPLICAZIONE**

**Sistema:** a pennello

**Strati:** 1

**Sovraverniciatura:** 4-6 ore

**NOTE**

Ottimo fissativo anche su intonaci lisciati a gesso. Migliora il rendimento delle pitture ed è consigliabile come mano di ancoraggio per tutti i cicli di pitturazione di facciate sia ad acqua che a solvente. Essendo una soluzione in solvente di un copolimero acrilico, penetra maggiormente in profondità rispetto al Cod.4050 Fissativo 1000 idrodiluibile.

*I dati e le descrizioni riportate in questa scheda sono il risultato di nostre prove, esperienze e conoscenze tecniche.*

*Tuttavia, poiché il prodotto viene applicato al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità all'origine.*

*Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico.*

*La presente scheda tecnica annulla e sostituisce tutte le edizioni precedenti.*