

THERMO SPRAY

Descrizione prodotto e campi di applicazione

Spray speciale per verniciare supporti sottoposti a temperature elevate. Disponibile in diversi colori e trasparente. Ideale per verniciare tubi di scappamento e marmitte di motociclette e autoveicoli, ma anche tubi di stufe, rivestimenti di barbecue ecc. È indicato per metallo, ghisa e alluminio.



Proprietà e caratteristiche

- rapida essiccazione
- resistente alle alte temperature: nero e argento fino a 800°C, bianco e trasparente fino a 500° C, rosso fino a 300°C
- buon ancoraggio
- Potere coprente e riempitivo
- resistente agli agenti atmosferici e ai graffi
- La resistenza alle alte temperature si ottiene a essiccazione completa del pezzo verniciato

Etichettatura

- Amico dell'ambiente: tutti i prodotti MOTIP DUPLI sono esenti al 100% da metalli pesanti e dal 1977 contengono propellenti esenti da CFC. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.
- Smaltimento: attenersi alla normativa vigente
- Tutti i prodotti MOTIP DUPLI sono rispondenti alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura ai sensi della Direttiva UE 1999/45/EG. Tutti gli aerosol corrispondono al TRGS 200 e TRG 300 ai sensi della Direttiva 75/324/CEE (Direttiva che regola gli aerosol) in base all'ultima versione valida.

Proprietà fisiche e chimiche

- **Base:** resina siliconica
- **Odore:** solvente
- **Grado di brillantezza:**
3 – 5 unità , misurazione da angolo di irradiazione 60° secondo DIN 67530
- **Resa:**
Dipende dalle condizioni e dal colore del fondo
150 ml sono sufficienti per coprire circa 0,3 m² - 0,4 m²
400 ml sono sufficienti per coprire circa 1 - 1.2 m²
- **Essiccazione (a 20°C, ad una umidità atmosferica relativa del 50%) :**
Fuori polvere: circa 15 minuti
Asciutto al tatto: circa 60 minuti.
Il tempo di essiccazione dipende da diversi fattori come: temperatura circostante, umidità atmosferica e spessore dello strato applicato
- **Stoccaggio:** 10 anni appositamente stoccato ad una temperatura tra i 10°C - 25°C e una umidità atmosferica relativa al massimo del 60%).



SCHEMA TECNICA



Istruzioni per l'uso

Prima dell'uso osservare attentamente le avvertenze riportate sull'etichetta.

Rimuovere dal pezzo da verniciare ruggine, sporco e grasso. Quindi carteggiare bene o sabbiare sino a rendere grezza la superficie. Il pezzo da verniciare deve essere privo di polvere e asciutto.

Applicare più strati sottili ad intervalli di 5 min. Distanza di spruzzo ca. 25 cm. Per un indurimento e resistenza ottimale degli strati di vernice è possibile mettere in forno il pezzo verniciato e asciutto a circa 160°C, approssimativamente per 30 minuti.

Codici del prodotto

| Colore | Art.Nr. |
|-------------|---------|
| nero opaco | 401052 |
| argento | 401069 |
| bianco | 409348 |
| rosso | 409355 |
| trasparente | 409362 |

Esonero di responsabilità (importante)

Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerare tuttavia come indicazione non vincolante e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti i circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori diretto controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. MOTIP DUPLI è sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa MOTIP DUPLI.
