

RAPPORTO DI PROVA N.09/1488 (8771)

CAMPIONE: PROVINI PITTURATI

RICEVUTO DA: GP GAPI PAINTS S.R.L.
TRAV.1 DI V.LE DELL'INDUSTRIA, 33
24060 CASTELLI CALEPIO (BG)

il 17/02/2009

IMBALLAGGIO: involucro di carta

SIGILLI: ----

ETICHETTA: 86E-0712 RESINENCE COLOR ALU - 75E-0085 REVET. RESINE TRASPARENT 400

RISULTATI - data inizio prove 10-marzo-2009

PROVA DI MIGRAZIONE GLOBALE (DECRETO MINISTERIALE 21 MARZO 1973 E SUCCESSIVE MODIFICHE)

Condizioni di prova

- solvente simulante
 - . simulante A: acqua distillata
- temperatura di prova
- durata della prova

40+/-1 °C
10 giorni

RISULTATI


- migrazione globale
 - . simulante A

0,29 mg/dm²

IN CONFORMITA' ALLA NORMATIVA ITALIANA (D.M. 21 Marzo 1973 e successive modifiche) IL LIMITE DI MIGRAZIONE GLOBALE E' DI 8 mg/dm²; CON RIFERIMENTO ALLA DIRETTIVA COMUNITARIA 90/128 EEC IL LIMITE DELLA MIGRAZIONE GLOBALE E' DI 10 mg/dm².

I PROVINI PITTURATI, ANALIZZATI PRESSO I LABORATORI DELLA SSOG (Stazione Sperimentale per le Industrie degli Oli e dei Grassi) SODDISFANO QUESTE PRESCRIZIONI PER IL SIMULANTE A.


Il Responsabile del Servizio



(Dott. Gianmaria Gasperini)



Il Direttore Generale



(Dott. Marco Surdi)

Milano, 3 aprile 2009